

FINKOLORA PERFECT WHITE AKRYLÁTOVÁ BARVA PRO STĚNY A STROPY



- ✓ sněhově bílý odstín
- ✓ dobrá krycí schopnost
- ✓ krátká doba schnutí
- ✓ mikroventilace povrchu
- ✓ ekologická receptura
- ✓ vysoká vydatnost: přibližně 10m²/l

POPIS VÝROBKU

Disperzní, akrylátová barva ve sněhově bílém odstínu. Vytváří matný povrch s dlouhotrvajícím dekorativním efektem. Unikátní ekologická receptura zajišťuje jasně bílý nátěr, který časem nepopraská díky mikroporézní struktuře, která umožňuje stěnám „dýchat“.

PŘÍKLADY POUŽITÍ

Výrobek se používá pro dekorativní nátěry stěn a stropů v obytných a kancelářských prostorech, školách a zdravotnických zařízeních; v podnicích služeb a výrobních podnicích, také v potravinářských podnicích bez přímého kontaktu s potravinami. Je možné jej aplikovat na vápenocementovou omítku, beton, sádku, dřevotřískové desky, sádkokarton a pro renovaci dřívě natřených povrchů.

APLIKACE

1) PŘÍPRAVA POVRCHU

Nové povrchy: musí být suché, čisté a odmaštěné. Nové omítky a betonové povrchy mohou být natírány po 4 týdnech vyzrání.

Dřívě natřené povrchy je třeba důkladně očistit od olupující se barvy, prachu, mastnoty a jiných nečistot, které by mohly zhoršit přilnavost barvy. Povrch je třeba před natíráním oprášit a omýt vodou. Vrstvy lepidla (kličovka) je třeba kompletně odstranit až na omítku. Křídové povrchy je třeba oprášit a omýt vodou. Stěny dřívě natřené emulzní barvou je třeba důkladně omýt roztokem vody a detergentu a opláchnout čistou vodou.

2) NÁTĚR

Barvu je možné aplikovat štětcem, válečkem nebo stříkáním.

Před aplikací je třeba barvu důkladně promíchat. Výrobek nevyžaduje ředění. Barvu použitou pro základní nátěr je možné zředit až 20 % vody, v závislosti na typu povrchu a metodě aplikace. Doporučujeme aplikovat 2–3 vrstvy, aby se dosáhlo požadovaných parametrů nátěru. Do barvy se nesmí přidávat vápno ani křída. Barva je zaschlá po přibližně 2 hodinách. Následné nátěry by neměly být prováděny dřívě než po 4 hodinách. Nátěr by se měl aplikovat při teplotách mezi +5°C až +25°C.

Upozornění! Prosím pamatujte, že povrch natřený matnou barvou je náchylnější k poškrábání a mechanickému poškození oproti barvám s vyšším stupněm lesku.

ČIŠTĚNÍ NÁSTROJŮ

Před čištěním otřete z nástrojů nadbytečnou barvu. Čistěte vodou.

ODSTÍNY

bílý

STUPEŇ LESKU

Matný.

VYDATNOST

Až do 10 m²/l na jeden nátěr. Skutečná krycí schopnost bude záviset na absorpční kapacitě podkladu a metodě aplikace.

SKLADOVATELNOST

36 měsíců od data výroby při skladování v originálně uzavřené nádobě.

BALENÍ

5l, 15l

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Při použití podle uvedených ustanovení není výrobek škodlivý pro zdraví nebo životní prostředí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uzavřené prostory je třeba po aplikaci důkladně vyvětrat až do vymizení zápachu. Poté je místnost připravena k používání. Prázdné nádoby a kapalný odpad je třeba recyklovat nebo zneškodnit v souladu s místními předpisy.

Výrobek není klasifikován jako nebezpečný podle zákona o chemických látkách a chemických přípravcích č. 356/2003 Sb. v aktuálním znění. Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání.

PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ

Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením. Přeprava a skladování v těsně uzavřených nádobách při teplotách od +5°C do +25°C.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Viskozita (+23°C) KU	100-110
Hustota	max. 1,5 g/cm ³
Doba schnutí při teplotě +20±2°C a relativní vzdušné vlhkosti 55±5%	max. 2 hod.
Odolnost otěru za sucha	odolný

DALŠÍ INFORMACE

Kat. A/a. povolený obsah VOC od roku 2010. - 30 g/l. . Výrobek obsahuje méně než: 30 g/l VOC.

Tikkurila Polska S.A. zaručuje dobrou jakost výrobku, nemá však vliv na podmínky a metodu aplikace. Výrobce není zodpovědný za činnost projektanta a zhotovitele. Výše uvedené informace jsou poskytnuty v dobré víře na základě aktuálních znalostí a praktických zkušeností, ty však nezprostňují od zodpovědnosti za provádění prací podle pravidel stavebnictví a bezpečnosti práce.

Tikkurila Polska S.A. není zodpovědná za chyby a škody, které se projeví jako následek kombinované aplikace našich výrobků s materiály jiných výrobců stejně jako v případě modifikací receptury prováděných kupujícím nebo uživatelem.

Výrobce si vyhrazuje práva na změny textu dalších vydání bezpečnostního listu bez předchozího upozornění příjemce na tento fakt. Tikkurila Polska S.A si také vyhrazuje plné právo na modifikaci svých výrobků v rámci jejich technologického vývoje.