

FINKOLORA IMPREGNANT NA DŘEVO S VOSKEM DEKORATIVNÍ A OCHRANNÁ IMPREGNACE PRO POUŽITÍ V EXTERIÉRU



- ✓ proniká hluboko do dřeva
- ✓ odolné odstíny
- ✓ chrání před UV zářením
- ✓ vysoká vydatnost: přibližně: 18 m²/l

POPIS VÝROBKU

Tenkovrstvá impregnace na bázi tří aktivních pryskyřic, které zajišťují kompletní ochranu dřeva:

- polysacharidová pryskyřice – usnadňuje kompatibilitu impregnace s chemickou strukturou dřeva,
- lněný olej – vynikající penetrace dřeva a odpuzování vody,
- alkydová pryskyřice – vytváří pevný povrch, který zajišťuje odolnost atmosférickým vlivům.

PŘÍKLADY POUŽITÍ

Impregnace je používána pro dekorativní a ochranné nátěry dřeva a dřevu obdobných povrchů a prvků v exteriéru jako jsou okna, dveře, altány, ploty, dřevěné fasády budov a jiné dřevěné prvky.

APLIKACE

1) PŘÍPRAVA POVRCHU

Povrch by měl být suchý, čistý, zbroušený brusným papírem a důkladně odprášený. Mastné skvrny a výrony pryskyřice odstraňte a omyjte např. solventní naftou.

2) NÁTĚR

Před použitím dobře promíchejte. Výrobek nevyžaduje ředění. Aplikujte štětcem nebo tamponem, krouživými pohyby vtírejte do povrchu a pracujte ve směru letokruhů. Doporučujeme aplikovat minimálně 2 vrstvy impregnace se šestihodinovou přestávkou.

Upozornění! Nepoužívejte při teplotách pod +5°C a relativní vlhkosti vzduchu nad 80 %.

ČIŠTĚNÍ NÁSTROJŮ

Před čištěním otřete z nástrojů nadbytečnou barvu. Nástroje čistěte ředidlem FINKOLORA THINNER.

ODSTÍNY

Čirý a 9 připravených odstínů.

Upozornění! Intenzita odstínu a lesku dřeva závisí na typu a absorpční schopnosti dřeva a počtu a tloušťce vrstev.

STUPEŇ LESKU

Matný.

VYDATNOST

Až do 18 m²/l na jeden nátěr. Skutečná vydatnost závisí na absorpční schopnosti podkladu a metodě aplikace.

SKLADOVATELNOST

36 měsíců od data výroby při skladování v originálně uzavřené nádobě.

BALENÍ

0,75 l; 2,5 l

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Obsahuje: terpentýnový olej a tolylfluanid. Může vyvolat alergickou reakci. Hořlavý. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Uchovávejte mimo dosah dětí. Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Zamezte styku s kůží a očima. Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Uzavřené prostory je třeba po aplikaci důkladně vyvětrat až do vymizení zápachu. Poté je místnost připravena k používání. Prázdné nádoby a kapalný odpad je třeba recyklovat nebo zneškodnit v souladu s místními předpisy.

Upozornění! U porézních materiálů natřených nebo znečištěných tímto výrobkem hrozí riziko samovznícení. Tento typ odpadu je nutné uchovávat např. pod vodou až do jeho spálení nebo neutralizace.

PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ

Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením. Přeprava a skladování v těsně uzavřených nádobách při teplotách od +5°C do +25°C.

TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|-----------------|-----------------------------|
| Viskozita | 26- 50 s |
| Hustota | 0,87-0,92 g/cm ³ |
| Zápalná teplota | min. +30°C |

DALŠÍ INFORMACE

Kat. A/f. Povoleno obsah VOC od roku 2010 - 700 g/l. Výrobek obsahuje méně než: 700 g/l VOC.

Tikkurila Polska S.A. zaručuje dobrou jakost výrobku, nemá však vliv na podmínky a metodu aplikace. Výrobce není zodpovědný za činnost projektanta a zhotovitele. Výše uvedené informace jsou poskytnuty v dobré víře na základě aktuálních znalostí a praktických zkušeností, ty však nezprostředkují od zodpovědnosti za provádění prací podle pravidel stavebnictví a bezpečnosti práce.

Tikkurila Polska S.A. není zodpovědná za chyby a škody, které se projeví jako následek kombinované aplikace našich výrobků s materiály jiných výrobců stejně jako v případě modifikací receptury prováděných kupujícím nebo uživatelem.

Výrobce si vyhrazuje práva na změny textu dalších vydání bezpečnostního listu bez předchozího upozornění příjemce na tento fakt. Tikkurila Polska S.A si také vyhrazuje plně právo na modifikaci svých výrobků v rámci jejich technologického vývoje.